

コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番
有限会社 北海道ウォール
TEL 0123-88-0434

令和4年度実施

工事名称	ウォールスペーサーブロック/SSスペーサー
------	-----------------------

打込箇所

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号
	普通	40	18	15	N

指定事項

採取月日	試験月日	材令(日)	番号	スランプ(cm)	空気量(%)	温度(°C)	質量(kg)	最大荷重(kN)	強度(N/mm ²)	平均強度(N/mm ²)	摘要
5 ・ 13	5 ・ 20	7	1	18	4.5	15	3.64	293	37.3	42.6	
			2				3.64	360	45.8		
			3				3.62	351	44.7		
5 ・ 13	5 ・ 27	14	4	18	4.5	15	3.60	394	50.2	49.4	
			5				3.57	360	45.8		
			6				3.57	410	52.2		

備考

高性能AE減水剤使用

担当者

笹浪 憲治