

# コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番  
**有限会社 北海道ウォール**  
 TEL 0123-88-0434

令和5年度実施

工事名称 「ゼロカーボンスペーサーブロック」  
 ・ウォールスペーサーブロック(ゼロカーボン対応)・ゼロカーボンサイコロスペーサーブロック

打込箇所

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号
	普通	40	18	15	N

指定事項

採取月日	試験月日	材令(日)	番号	スランプ(cm)	空気量(%)	温度(°C)	質量(kg)	最大荷重(kN)	強度(N/mm <sup>2</sup> )	平均強度(N/mm <sup>2</sup> )	摘要
10 ・ 3	10 ・ 10	7	1	18	4.5	18	3.65	361	46.0	44.6	
			2				3.66	356	45.3		
			3				3.60	334	42.5		
10 ・ 3	10 ・ 17	14	4	18	4.5	18	3.60	379	48.3	50.6	
			5				3.61	401	51.1		
			6				3.63	411	52.3		

備考

高性能AE減水剤使用

担当者

笹浪 憲治