


年 月 日 (承認願・承諾願)

試験成績表

スチールバリア

- タイプI 水性
- W100 水性
- タイプII 溶剤性

殿

 有限会社
北海道ウオール

〒069-1482

北海道夕張郡長沼町西12線南6番地

TEL (0123) 88-0434

FAX (0123) 88-0464

平成 26 年 9 月 5 日


御中

製品検査成績表

日本化学塗料株式会社

神奈川県綾瀬市 143

電話：0467-79-



品名	スチールバリアタイプ I
----	--------------

製造番号	NADP2967		
製造年月日	平成 26 年 1 月 22 日	検査年月日	平成 26 年 1 月 22 日
製造数量	16kg×40 缶		



検査項目	検査成績	製品規格
外観	合格	淡黄色微濁
p h	9.0	8.0~9.0
総合判定	合格	
備考		

無塗装鉄筋に対する最大付着応力度の割合 (%)

	最大付着応力度の割合 (%)	土木学会規準
スチールバリアタイプ I	101%	85%以上

試験方法：JSCE-E 516-2003 「エポキシ樹脂塗装鉄筋の付着強度試験方法」に準拠