

年 月 日 (承認願・承諾願)

# 試験成績表

## スチールバリア

- タイプI 水性  
 W 100 水性  
 タイプII 溶剤性

殿

---

 有限会社  
北海道ウオール

〒069-1482

北海道夕張郡長沼町西12線南6番地

TEL (0123) 88-0434


FAX (0123) 88-0464

平成 26 年 9 月 5 日

御中

## 製品検査成績表

日本化学塗料株式会社  
神奈川県綾瀬市  
電話：0467-79-5100



品名	スチールバリア W-100
----	---------------

製造番号	NFDP3131		
製造年月日	平成 26 年 7 月 8 日	検査年月日	平成 26 年 7 月 8 日
製造数量	16kg×49 缶		



検査項目	検査成績	製品規格
外観	合格	微濁
粘度 (25°C) FC#4	13 秒	12.5~14.5 秒
総合判定	合格	
備考		

無塗装鉄筋に対する最大付着応力度の割合 (%)

	最大付着応力度の割合 (%)	土木学会規準
スチールバリア W-100	104%	85%以上

試験方法：JSCE-E 516-2003 「エポキシ樹脂塗装鉄筋の付着強度試験方法」に準拠