

コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番
有限会社 北海道ウォール
TEL 0123-88-0434

令和3年度実施

工事 名称	ウォールスペーサーブロック/SSスペーサー
----------	-----------------------

打込箇所

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号
	普通	40	18	15	N

指定事項

採取 月日	試験 月日	材令 (日)	番号	スランプ (cm)	空気量 (%)	温度 (°C)	質量 (kg)	最大荷重 (kN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘要
4 ・ 14	4 ・ 21	7	1	18	4.5	13	3.55	333	42.4	41.9	
			2				3.57	330	42.0		
			3				3.55	325	41.4		
4 ・ 14	4 ・ 28	14	4	18	4.5	13	3.53	367	46.7	48.5	
			5				3.54	393	50.0		
			6				3.52	383	48.8		

備考

高性能AE減水剤使用

担当者

笹浪 憲治