

コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番
有限会社 北海道ウォール
TEL 0123-88-0434

令和 6年度実施

工事
名称

「ゼロカーボンスペーサーブロック」
・ウォールスペーサーブロック(ゼロカーボン対応)・ゼロカーボンサイコロスペーサーブロック

打込箇所

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号
	普通	40	18	15	N

指定
事項

採取 月日	試験 月日	材令 (日)	番号	スランプ (cm)	空気量 (%)	温度 (°C)	質量 (kg)	最大荷重 (kN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘要
4	4	7	1	18	4.5	15	3.62	312	39.7	41.2	
・	・		2				3.68	321	40.9		
3	10		3				3.64	337	42.9		
4	4	14	4	18	4.5	15	3.61	367	46.7	48.9	
・	・		5				3.67	388	49.4		
3	17		6				3.71	398	50.7		

備考

高性能AE減水剤使用

担当者

笹浪 憲治