

コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番
有限会社 北海道ウォール
 TEL 0123-88-0434

令和3年度実施

工事名称	ウォールスペーサーブロック/SSスペーサー
-------------	-----------------------

打込箇所

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号
	普通	40	18	15	N

指定事項

採取月日	試験月日	材令(日)	番号	スランプ(cm)	空気量(%)	温度(°C)	質量(kg)	最大荷重(kN)	強度(N/mm ²)	平均強度(N/mm ²)	摘要
10 ・ 22	10 ・ 29	7	1	18	4.5	16	3.57	298	37.9	37.9	
			2				3.59	298	37.9		
			3				3.59	298	37.9		
10 ・ 22	11 ・ 6	14	4	18	4.5	16	3.58	368	46.9	45.2	
			5				3.59	328	41.8		
			6				3.56	368	46.9		

備考

高性能AE減水剤使用

担当者	笹浪 憲治
-----	-------