

コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番
有限会社 北海道ウォール
TEL 0123-88-0434

令和5年度実施

工事名称 「ゼロカーボンスペーサーブロック」
・ウォールスペーサーブロック(ゼロカーボン対応)・ゼロカーボンサイコロスペーサーブロック

打込箇所

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号
	普通	40	18	15	N

指定事項

採取月日	試験月日	材令(日)	番号	スランプ(cm)	空気量(%)	温度(°C)	質量(kg)	最大荷重(kN)	強度(N/mm ²)	平均強度(N/mm ²)	摘要
4 ・ 25	5 ・ 2	7	1	18	4.5	15	3.53	325	41.4	42.9	
			2				3.56	340	43.3		
			3				3.53	345	43.9		
4 ・ 25	5 ・ 9	14	4	18	4.5	15	3.50	360	45.8	46.3	
			5				3.47	365	46.5		
			6				3.48	367	46.7		

備考

高性能AE減水剤使用

担当者

笹浪 憲治