

年 月 日 (承認願・承諾願)

# 試験成績表

## スチールバリア

- タイプI 水性  
 W100 水性  
 タイプII 溶剤性

殿

---

 有限会社  
北海道ウオール

〒069-1482

北海道夕張郡長沼町西12線南6番地

TEL (0123) 88-0434

FAX (0123) 88-0464

平成 23 年 6 月 7 日

## 製品検査成績表

日本化学塗料株式会社  
神奈川県綾瀬市上土棚北 4-10-43  
電話 : 0467-79-5711



品名	スチールバリアタイプⅡ
----	-------------

製造番号	NDAP2080		
製造年月日	平成 23 年 4 月 27 日	検査年月日	平成 23 年 4 月 27 日
製造数量	15kg×40 缶		



検査項目	検査成績	製品規格
外観	合格	褐色微濁
稠度 (25℃) FC#4	11 秒	9~13 秒
比重 (20℃)	0.92	0.90~0.94
総合判定	合格	
備考 : 品質保証期限 1 年間		

無塗装鉄筋に対する最大付着応力度の割合 (%)

	最大付着応力度の割合 (%)	土木学会基準
スチールバリアタイプⅡ	95%	85%以上

試験方法 : JSCE-E 516-2003 「エポキシ樹脂塗装鉄筋の付着強度試験方法」に準拠