

年 月 日 (承認願・承諾願)

試験成績表

スチールバリア

- ☐ タイプI 水性
- ☒ W 100 水性
- ☐ タイプII 溶剤性

殿



有限会社

北海道ウオール

〒069-1482

北海道夕張郡長沼町西12線南6番地

TEL (0123) 88-0434

FAX (0123) 88-0464

平成 23 年 6 月 7 日

製品検査成績表

日本化学塗料株式会社


神奈川県綾瀬市上土棚北 4-10-43

電話 : 0467-79-5711



品 名	スチールバリア W-100		
-----	---------------	--	--

製造番号	NDAP2089		
製造年月日	平成 23 年 5 月 17 日	検査年月日	平成 23 年 5 月 17 日
製造数量	16kg×50 缶		



検査項目	検査成績	製 品 規 格
外 観	合 格	微濁
粘度 (25℃) FC#4	13 秒	12.5～14.5 秒
加熱残分	14%	13～15%
総合判定	合 格	
備考		

無塗装鉄筋に対する最大付着応力度の割合 (%)

	最大付着応力度の割合 (%)	土木学会基準
スチールバリア W-100	104%	85%以上

試験方法 : JSCE-E 516-2003 「エポキシ樹脂塗装鉄筋の付着強度試験方法」に準拠