

異型棒鋼(鉄筋)の表面積と塗布量の関係

サイズ	公称周長 m	Kg/m	m/t	m <sup>2</sup> /t	缶/t	t/缶
D-10	0.03	0.56	1785.7	53.6	0.33	3.0
D-13	0.04	0.995	1005.0	40.2	0.25	4.0
D-16	0.05	1.56	641.0	32.1	0.20	5.0
D-19	0.06	2.25	444.4	26.7	0.17	6.0
D-22	0.07	3.04	328.9	23.0	0.14	6.9
D-25	0.08	3.98	251.3	20.1	0.13	8.0
D-29	0.09	5.04	198.4	17.9	0.11	9.0
D-32	0.1	6.23	160.5	16.1	0.10	10.0
D-35	0.11	7.51	133.2	14.6	0.09	10.9
D-38	0.12	8.95	111.7	13.4	0.08	11.9
D-41	0.13	10.5	95.2	12.4	0.08	12.9
D-51	0.16	15.9	62.9	10.1	0.06	15.9

塗布面積のめやす 10m<sup>2</sup>/L